



Company Brand 油脂名称	Designation NO.牌号	Dropping Tem. ℃平均滴点	Penetraion at25℃ 工作针入度	Working Tme. ℃工作温度	Remaeks 备注
壳牌 shell	Alvania R2	185	265-295	-35-120	一般应用场合
	Alvania R3	185	220-250	-35-135	
	Alvania Ra	180	250-275	-25-100	
	Alvania Ep1	180	310-340	-25-110	
	Alvania Ep2	185	265-295	-25-110	
	Darina 2	250	265-295	-22-150	高温范围
	Darina Ep2	250	265-295	-25-150	
	Doliumr R2	250	265-295	-35-150	抗腐蚀特性
埃索 Esso	Andok C	260	190-210	-30-150	一般应用场合
	Andok 260	190	204-260	-40-120	
	Beacon 325	190	255-280	-54-120	低温范围
雪佛龙 Chevron	Sri-2	240	255-280	-30-175	耐水性
美孚 Mobil	Mobilux 2	190	265-290	-10-110	一般应用场合 温度范围
	Mobil22	192	250-274	-40-120	
	Mobil28	260	265-295	-55-175	
	Mobil48	260	240-270	-60-170	高温范围
克虏伯 Klüber	Lsoflex LDS 18	190	255-280	-50-100	低温范围
	Lsoflex NBU 15	250	255-280	-30-120	一般应用场合
协同 Kyodo Yushi	Multemp SPL	185	225-245	-40-145	低扭矩范围
	Multemp Ps2	190	250-275	-50-110	低温范围
	Multemp SC-A	260	255-280	0-60	高温范围
	Multemp ET 150	260	255-280	-10-160	
汉沽 China Hangu	Hangu 2	198	265-295	-10-130	低噪声范围